FOTOCHEMA, národní podnik, Hradec Králové,
závod Brno, Sekaninova ul. 6

BROM
BROM EXTRA, vyrobený na surovině z dovozu

---

bromostříbrný papír, určený pouze pro zvětšování.

Při zpracování používejte oranžový osvětlovací filtr Foma čís. 600 nebo žlutozelený filtr Foma č. 570. K vyvolávání doporučujeme použít vývojky zn. Foma Universal, Fomatol H, popřípadě vývojky tohoto složení:

	měkká	normální	tvrdá
metol	4,0 g	2,0 g	0,5 g
šiřičitan sodný bezv.	25,0 g	25,0 g	20,0 g
hydrochinon	1,0 g	6,0 g	10,0 g
uhličitan sodný bezv.	25,0 g	30,0 g	35,0 g
bromid draselný	0,5 g	1,0 g	3,0 g
voda do	1000 ml	1000 ml	1000 ml

Vyvolávací doba 2–3 minuty při teplotě 18 až 20 °C. Po vyvolání se snímky opláchnou ve vodě a vloží do ustalovače zn. Foma nebo ustalovače tohoto složení:

voda	1000 ml
sirnatan sodný krystalický . . .	200 g
pyrosiřičitan draselný	20 g

Snímky se ustalují nejméně 10 minut a pak se perou ½ až 1 hodinu v tekoucí vodě.

Reklamační podmínky

Fotografický papír B R O M je vyráběn s největší péčí. Nejste-li s výsledky své práce spokojeni, zašlete nám do výrobního závodu reklamovaný materiál zpracovaný i dosud nezpracovaný, řádně zabalený do původního obalu, zároveň s ukázkami vad, jejich popisem a přesným způsobem zpracování (osvětlení, složení použité vývojky, vyvolávací doba, teplota lázní a prací vody).

Uzná-li OTK, že závada byla způsobena výrobcem, bude Vám reklamovaný materiál nahrazen stejným množstvím téhož druhu. Jakékoliv jiné náhrady jsou vyloučeny. Doklady přiložené k reklamaci budou Vám po přezkoušení vráceny. Při reklamaci přiložte tyto reklamační podmínky a v průvodním dopise poznamenejte druh a velikost zboží, emulzní číslo a připojte čitelnou adresu.

FOTOCHEMA, n. p., závod **BRNO**,
Sekaninova ul. 6.

V případě dotazů na zpracování se laskavě obraťte na naši Obchodně technickou službu v Praze-Troji, Nad Kazankou 36. Při osobní návštěvě na její poradenská střediska:

Praha 1, Jungmannovo nám. 18, tel. č. 22 07 52,
Bratislava, Panenská 28, tel. č. 340 10.

Grafia 06 - 1039/70